

VARATHANE® WOOD FILLER

ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ

VARATHANE® WOOD FILLER – шпатлевка по дереву на водной основе, для заполнения царапин, трещин, отверстий и прочих дефектов нового или окрашенного дерева.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- для ремонта дефектов крупного размера, таких как межплитусовые швы, дефекты паркета и пр.;
- быстротвердеющая;
- не растрескивается и не отщелкивается со временем;
- цвет «Натуральный» может быть зашкурен и перекрашен морилкой или краской, покрыт лаком;
- на водной основе;
- для внутренних работ, (для наружных работ - требуется защитное покрытие).

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: дерево, все виды прессованной древесины, паркет, ламинат и др.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: незаменим для ремонта мебели, дверей, МДФ-панелей, наличников, плитусов, полов и многого другого.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: матовое покрытие различных натуральных оттенков дерева, актуальный цвет изображен на упаковке.

СОСТАВ: эластомерная акриловая эмульсия, оксид кремния, вода. **ЛОВ:** 60г/л.

УПАКОВКА: тубик 100 г.

СУХОЙ ОСТАТОК: 77,1-80,4% по массе.

РАСХОД: зависит от размеров дефектов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите с поверхности пыль и другие виды загрязнений. Дайте просохнуть. Дефекты и сколы на ребрах и краях деревянных поверхностей осторожно зашлифуйте наждачной бумагой №150-220, чтобы избавиться от отслаивающихся волокон, шлифовальную пыль удалите тряпкой, смоченной уайт-спиритом и дайте поверхности просохнуть.

НАНЕСЕНИЕ

Использовать при температуре выше 10°C и влажности ниже 85% для обеспечения правильного высыхания.

Хорошо разомните тубик перед применением.

Вдавите достаточное количество шпатлевки в отверстия и прочие дефекты поверхности с помощью пластикового шпателя.

Если повреждение поверхности достаточно глубокое, нанесите несколько слоев, выдерживая время сушки между нанесениями (2 часа). Зашлифуйте шкуркой #240-280 перед покраской до гладкого покрытия.

Крепко заверните крышку после каждого использования.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 1 час;
- легкое использование – 1 час;
- повторное нанесение – 2 часа;

Примечание: при желании, можно защитить отремонтированный участок, нанеся тонкий слой полиуретанового лака.

Меры предосторожности: предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не использовать вблизи открытого огня и на раскаленных предметах.

Держите подальше от детей!

Беречь от замораживания!

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.