

1600 SYSTEM MULTI-PURPOSE ENAMEL SPRAY

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ СПРЕЙ

1600 SYSTEM MULTI-PURPOSE ENAMEL SPRAY – универсальная быстросохнущая алкидная эмаль промышленного назначения для повседневных нужд.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- содержит палитру высококачественных цветов;
- обеспечивает двойное укрытие по сравнению с конкурирующими брендами;
- стойкая к шелушению, растрескиванию и отшелкиванию;
- выдерживает нагрев до 93°C;
- новая, уникальная система кнопки-спрея позволяет комфортно окрашивать поверхность под любым углом, даже вверх дном, сводя к минимуму усталость пальца;
- вы сможете окрасить большую площадь за меньшее время и с меньшим количеством баллонов;
- соответствует санитарным требованиям USDA (Министерства сельского хозяйства США) для пищевых производств;
- быстросохнущая, время высыхания до отлипа 12 минут;
- для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к оголенным или ранее окрашенным металлу, дереву, бетону, кирпичной и каменной кладке и др.

Ограничения: не рекомендуется для покрытия гальванизированных металлов.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для окрашивания промышленных поверхностей, например, оборудования, инвентаря, строительных конструкций и многого другого.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: превосходное плотное матовое покрытие различных цветов.

СОСТАВ: модифицированный алкид, красящие пигменты, органические растворители.

УПАКОВКА: коробка из 6 баллонов со спреем объемом 473 мл,

ВЕС: баллон 340 г.

РАСХОД: 1,57 м²/баллон.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности: удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, соль и другие химические загрязнения с помощью очистителя Pure Strength Cleaner/Degreaser #3599402, коммерческими моющими средствами или другими подходящими очистителями. Плесень и грибок должны быть удалены хлорсодержащими очистителями или отбеливающими растворами. Плотные, гладкие, глянцевые предыдущие покрытия необходимо зашкурить для увеличения адгезии. Тщательно промойте чистой водой и дайте поверхности полностью просохнуть. Все поверхности должны быть сухими перед нанесением эмали. Перед нанесением протестируйте эмаль на небольшом незаметном участке,

Сталь: ручным (SSPC-SP-2) или электроинструментом (SSPC-SP-3) удалите ржавчину, окалину и отслаивающиеся покрытия. Для лучших результатов предварительно подготовьте поверхность грунтом 1667830 Red Primer перед нанесением финишного покрытия.

НАНЕСЕНИЕ

Наносите при температуре воздуха и поверхности от 10°C до 38°C и относительной влажности ниже 85%, чтобы обеспечить правильное высыхание. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения.

Держите баллон на расстоянии 30-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите несколько отдельных легких слоев краски в течение нескольких минут, избегая потеков и капель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 25°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 10 минут;
- легкое использование – 1 час;
- повторное нанесение – в течение 1 часа или после 24 часов;
- полное высыхание – 24 часа.

Устойчивость покрытия к сухому жару - 93°C. При температурах свыше 65°C может произойти легкое изменение цвета.

Очистка: протрите клапан сухой тряпкой перед хранением. Если клапан засорится, скрутите и снимите насадку, промойте ее растворителем, например, уайт-спиритом.

Очищайте поверхность от влажных потеков и капель краски ксилолом или уайт-спиритом.

Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

Держите подальше от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.